

BONDERITE M-ED 11100 SELLADO FRIO



Referencia: 253955

EAN-13:

Marca: BONDERITE

Capacidad: 25 kg

Descripción general

BONDERITE® M-ED 11100 es un producto en polvo para el pretratamiento de metal, formulado para la impregnación en frío de superficies de aluminio anodizado. El sellado en frío se obtiene mediante la absorción, a través de los poros de óxido de aluminio, de sustancias químicas específicas. Despues del sellado en frío con BONDERITE M-ED 11100 y de 24 h de envejecimiento, el aluminio tratado cumple con los ensayos y los requisitos de muchas normas ISO. Por favor, tenga en cuenta: los productos BONDERITE M se utilizan para la modificación de las superficies de los metales y se aplican habitualmente en procesos de varias etapas. El rendimiento de estos tratamientos para superficies depende de varios factores como las etapas de limpieza o de decapado previos (gama BONDERITE C), el diseño de la línea y los parámetros de proceso.

Formulado para la impregnación en frío de superficies de aluminio anodizado

Cumple con los ensayos y los requisitos de las siguientes normas internacionales: ISO 2932, ISO 2931, ISO 3210, ISO 2143, ISO 9227, ISO 9227 y ISO 3770

Características

Capacidad	25 kg
-----------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Saco

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 03/05/2022