

Q-SPEED



Q-SPEED

Referencia: 53323026
EAN-13: 8425608313253
Marca: QUIADSA

COLOR: Transparente
CAPACIDAD: Blister 24 ml

- MASILLA EPOXI BICOMPONENTE
- FÁCIL APLICACIÓN
- SECADO EN 1 MINUTO
- ADHESIVO EXTRA FUERTE
- TRANSPARENTE

8 425608 313253 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Adhesivo epoxi bicomponente que cura rápidamente al mezclarse 1:1 al aplicar la jeringuilla con la cánula mezcladora. Es un adhesivo rápido, transparente, resistente al UV y con gran resistencia.

PROPIEDADES

- Temperatura de aplicación +5°C a +40°C
- Resistencia a la temperatura -30°C a + 150 °C (para aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos no superar los 60°C)
- Translúcido
- No contiene disolventes
- No merma
- Resistente al agua, al aceite y a los disolventes más utilizados.
- Resistente a ácidos y álcalis diluidos.
- Se puede lijar, pulir, taladrar
- Se diluye en acetona.

APLICACIONES

- Ideal para pegar gran cantidad de materiales.
- Adhesivo transparente con buen acabado para soluciones visibles.
- Puede ser cargado con cargas y diluido con acetona.

ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre:

Metales, maderas, vidrio, composites, lona, neopreno, cerámica, hormigón. No es apto para polipropileno, polietileno ni PTFE

TIEMPOS

Tiempo de manipulación: Se disponen de 45 segundos desde que se comienza el mezclado de los componentes hasta que se realiza la unión.

Tiempo de fijación: El tiempo de aplicación es de 2 min desde la aplicación del producto. En este tiempo no se puede mover ni someter a tensiones la unión.

Tiempo de curado total: Tras 24h desde su aplicación el producto ha secado completamente.

*Valores a temperaturas 20-25°C.

MODO DE EMPLEO

Todas las superficies que contacten tienen que estar limpias y secas, libres de suciedad, grasas, polvo.

Usar guantes de protección para evitar el contacto con la piel.

La jeringa aplicadora asegura el correcto ratio de mezcla. Quitar el tapón de la jeringa y poner la cánula.

Deshechar la parte inicial para asegurar que la mezcla es completa.

Características

COLOR	Transparente
CAPACIDAD	Blister 24 ml
CADUCIDAD	36 meses
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C a +40 °C
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-30°C a + 150 °C
APARIENCIA	Transparente
LIJABLE	Si
MEZCLA	1:1
DUREZA	78 Shore A
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	6.53 N/mm ²
ELONGACIÓN A LA ROTURA	2%
TEMPERATURA DE TRANSICIÓN	
VITREA Tg	35°C
FUERZA FLEXIBLE	1.15 MPa

Acabados

Color	Transparente
-------	--------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	12.00

Enlaces

pdf	FT Q-SPEED ES
video	VIDEO Q-SPEED