

## TURBO STICK

### TURBO STICK



Referencia: 53323025  
 EAN-13: 8425608311310  
 Marca: QUIADSA

Color: Blanco

- Masilla arreglatodo 5 minutos
- Restaura y pega todo tipo de materiales
- Pega, rellena y reconstruye grietas de manera permanente.
- Cegado de juntas en elementos sanitarios
- Repara fuga de saneamiento

8 425608 311310 >

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Masilla epoxi bicomponente que cura rápidamente al realizar una mezcla 1:1 de la misma. Se moldea fácilmente y se endurece tras su aplicación.

#### PROPIEDADES

- Temperatura de aplicación +5°C a +40°C
- Resistencia a la temperatura -30°C a + 150 °C (para aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos no superar los 70°C)
- Blanco
- Se puede mezclar con las manos
- Apto para superficies húmedas
- Endurece incluso bajo el agua
- No contiene disolventes
- No merma
- Resistente al agua, al aceite y a los disolventes más utilizados.
- Resistente a ácidos y álcalis diluidos.
- Se puede lijar, pulir, taladrar

#### APLICACIONES

- Restaurar y pegar todo tipo de materiales de obra.
- Pega, rellena y reconstruye grietas de manera permanente.
- Cegado de juntas en elementos sanitarios.
- Reparar fugas de saneamiento.

#### ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre gran cantidad de materiales:

Metales, maderas, composites, cerámica, hormigón, mármol, piedra, piedra artificial, PVC y fibra de vidrio.  
 No es apto para polipropileno, polietileno ni PTFE.

#### TIEMPOS

Tiempo de manipulación: Se disponen de 3 minutos desde que se comienza el mezclado de los componentes hasta que se realiza la unión.

Tiempo de fijación: El tiempo de aplicación es de 5 minutos desde la aplicación del producto.

En este tiempo no se puede mover ni someter a tensiones la unión.

Tiempo de curado total: Tras 24h desde su

aplicación el producto ha secado completamente.

\*Valores a temperaturas 20-25°C.

#### MODO DE EMPLEO

Todas las superficies que contacten tienen que estar limpias y secas, libres de suciedad, grasas, polvo.

Siempre que sea posible lijar las partes a unir para mejorar la adhesión.

Se recomienda usar guantes para evitar todo contacto con la piel.

Cortar el trozo de masilla que se vaya a utilizar.

Amasar el trozo hasta conseguir un color uniforme.

Aplicar el producto asegurando un buen contacto con la superficie.

#### Características

Color	Blanco
CADUCIDAD	24 meses
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C a +40°C
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-30°C a + 150°C
APARIENCIA	Masilla
MEZCLA	1:1
TEMPERATURA DE TRANSICIÓN	81°C
VITREA Tg	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	30MPa
ELONGACIÓN A ROTURA	3%

#### Acabados

Color	Blanco
-------	--------

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	12.00

#### Enlaces

pdf	<a href="#">ft_TURBO STICK.pdf</a>
video	<a href="#">VIDEO TURBO STICK</a>