

Masilla Aluminium



8 410410 144249 >

Referencia: 14424
EAN-13: 8410410144249
Marca: Krafft

Capacidad: 1,5 kg

- Producto para la reparación de la carrocería del coche.
- Endurece rápidamente a temperatura ambiente.
- Gran capacidad de relleno.
- Fácil de aplicar y de lijar.
- Efecto metalizado.

Descripción general

Masilla de poliéster insaturado para reparación de carrocerías de automóviles. Endurece rápidamente a temperatura ambiente al mezclarlo con su endurecedor. La proporción óptima de endurecedor es 2.5%. Esta masilla está diseñada para rehacer y reparar piezas de gran responsabilidad.

Propiedades

Producto para la reparación de la carrocería del coche. Endurece rápidamente a temperatura ambiente. Gran capacidad de relleno. Fácil de aplicar y de lijar. Efecto metalizado. Producto resistente y con buena adhesión sobre diferentes sustratos metálicos.

Ventajas

Las cargas minerales de aluminio, permiten que esta masilla tenga características especiales de resistencia, creando una superficie altamente resistente y duradera.

Aplicaciones

La masilla de poliéster, con carga de aluminio, está especialmente diseñada para rehacer y reparar piezas de gran responsabilidad.

Riesgos

Peligro.,H361: Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.,H372: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.,H226: Líquidos y vapores inflamables.,H319: Provoca irritación ocular grave.,H315: Provoca irritación cutánea.

Seguridad

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.,P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P314: Consultar a un médico en caso de malestar.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

Agitar frotando con ambas manos el tubo del endurecedor para homogenizarlo. Añadir aproximadamente un 2.5% de endurecedor a la cantidad de masilla a usar. La temperatura reinante puede requerir pequeños ajustes de concentración para obtener una reacción de reticulación del producto y consecuentemente un endurecimiento

plenamente satisfactorias. Mezclar adecuadamente y aplicar inmediatamente sobre la superficie a rellenar. Dejar endurecer 2530 minutos antes de lijar.
No pintar directamente sobre las masillas de poliéster, especialmente con pinturas de color azul o metalizado, utilizar un aparejo.

Sectores

Transporte

Características

Capacidad	1,5 kg
Material del envase	Metal

Acabados

Color	Pasta sin aire - Gris metálico.
-------	---------------------------------

Certificaciones

Certificación	ADR D
---------------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,50
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,80
Producto empaquetado: largo (cm)	15,50
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.14424
pdf	Ficha Técnica Ref.14424