

## Masilla Élite 2000



Referencia: 14444  
EAN-13: 8410410144447  
Marca: Krafft

Capacidad: 1,5 kg

- Producto para la reparación de la carrocería del coche.
- Endurece rápidamente a temperatura ambiente.
- Producto resistente y con buena adhesión sobre diferentes sustratos metálicos.
- Gran capacidad de relleno.

8 410410 144447 >

### Descripción general

Masilla multifuncional, recomendada para rellenos medios y finos, que necesitan un acabado perfecto.

### Propiedades

Producto para la reparación de la carrocería del coche. Endurece rápidamente a temperatura ambiente. Producto resistente y con buena adhesión sobre diferentes sustratos metálicos. Gran capacidad de relleno.

### Ventajas

Fácil de aplicar y de lijar.

### Riesgos

Peligro.,H372: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.,H226: Líquidos y vapores inflamables.,H332: Nocivo en caso de inhalación.,H319: Provoca irritación ocular grave.,H315: Provoca irritación cutánea.

### Seguridad

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.,P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].,P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

### Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

### Modo de empleo

Agitar frotando con ambas manos el tubo del endurecedor para homogenizarlo. Añadir aproximadamente un 2.5% de endurecedor a la cantidad de masilla a usar. La temperatura reinante puede requerir pequeños ajustes de concentración para obtener una reacción de reticulación del producto y consecuentemente un endurecimiento plenamente satisfactorio. Mezclar adecuadamente y aplicar inmediatamente sobre la superficie a llenar.

Dejar endurecer 25?30 minutos antes de lijar.

No pintar directamente sobre las masillas de poliéster, especialmente con pinturas de color azul o metalizado, utilizar un aparejo.

### Sectores

Transporte

### Características

Capacidad	1,5 kg
Material del envase	Metal

### Acabados

Color	Pasta sin aire - Verde claro.
-------	-------------------------------

### Certificaciones

Certificación	ADR D
---------------	-------

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,50
--------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,80
Producto empaquetado: largo (cm)	15,50
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.14444</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.14444</a>